推介耐真空潤滑劑





真空環境和無塵室設備上潤滑化學品應用的新標竿

NyeTorr 是一個最適合於真空應用的新潤滑化學品 它不僅僅是另一個更寬廣操作溫度的低蒸氣壓油品, 更代表了一個新的生產潤滑油的方式 --- 一個精 心設計的生產制程 令高真空嚴苛環境下的零件大大 提升其性能.並延長操作壽命.





是什麼原因令 NyeTorr 如此特別 ?

- NyeTorr 是由分子量分佈範圍較窄的物質所設計而成的,排除了會大量揮發出帶有味道氣體的低分子量餾份
- NyeTorr 針對每一個批號量測其蒸氣壓. 而其他市面上所謂的真空油僅僅是標注"一般標準特性"而已, 這樣並無法保證油品的的蒸氣壓符合於檔上的表列數值, 並且大部分的狀況都是不相符的
- NyeTorr 潤滑油是用"超過濾制程"過濾掉會污染降低精密儀器功能的顯微粒子.並且將增稠劑的同分異構物加以均質.接著油品會在無塵室 Class 100 (ISO Class 5)的環境下包裝完畢
- NyeTorr 包含了許多合成的化學族系 它提供所有已知的氟化系以及非氟化的油脂. 其中非氟化油品不僅有著和氟化產品一樣低的蒸氣壓 更重要的是還適合於高負載條件下的的機構裝置.
- NyeTorr 也提供客戶特定需求的研發設計.如果標準化產品未能提升你的機構性能,Nye 的工程師將會和你一起開發符合需求的真空油品.

用 NyeTorr......將真空油品的障礙移除. 需要進一步的訊息.技術諮商.或是樣品要求.請和我們聯繫 (詳見背面電話).



NyeTorr® 真空潤滑劑 -- 綜覽

請利用如下應用導引來決定哪一個 NyeTorr 油品最適合你的設備. 注意一點就是油類的提供最低的扭力.有時候連蒸氣壓都稍微低一點. 脂類則建議使用在當油的到處爬行是個問題的狀況下. 在你提出樣品需求之前,建議你先接洽我公司的技術人員做免費技術諮詢.

	NyeTorr 5100 Lubricating Gel	NyeTorr 5101 Lubricating Gel	NyeTorr 5200 Lubricating Gel	NyeTorr 5201 Lubricating Gel	NyeTorr 5300 Lubricating Gel	NyeTorr 5301 Lubricating Gel
應用索引						
操作溫度(℃)	-54 to +150	-54 to +150	-45 to +125	-45 to +125	-65 to +250	-65 to +250
蒸氣壓(at 25℃)	9x10 ⁻¹⁰ torr	2x10 ⁻⁸ torr	5x10 ⁻⁸ torr	3x10 ⁻⁸ torr	5x10 ⁻⁸ torr	5x10 ⁻¹⁰ torr
比重	1. 0	1. 0	1. 05	0. 84	1. 9	1.8
顆粒大小	<300/cc, <35µm	None>25µ	<300/cc, <35μm	None>25µ	<300/cc, <35μm	None>25μ
揮發油量	10 ⁻¹⁰ g/sec/cm2 @ 25°C	10 ⁻¹⁰ g/sec/cm2 @ 25°C	10 ⁻¹⁰ g/sec/cm2 @ 25°C	10 ⁻¹⁰ g/sec/cm2 @ 25°C	10 ⁻⁸ g/sec/cm2 @ 25°C	10 ⁻¹² g/sec/cm2 @ 25°C
揮發速率	0.05%, 24 hrs./100℃	0.1%, 24 hrs./100℃	0.1%, 168 hrs./100℃	0.1%, 24hrs./100℃	<0.1%, 24hrs./100℃	0.1%, 22hrs./150℃
基礎油黏度(25℃)	125 cSt	125 cSt	230 cSt	230 cSt	200 cSt	200 cSt
基礎油黏度指數	143	143	137	137	345	345
60x 針入度	NLGI grade 2	NA	NLGI grade 1	NA	NLGI grade 2	NA
性質	•				•	•
機械負荷極限	中度	中度	重負荷	重負荷	輕到中度	輕到中度
精密定位性能	極佳	極佳	極佳	極佳	極佳	極佳
極低啟動扭距	佳	佳	佳	佳	極佳	極佳
温度-扭距變化量	中等	中等	中等	中等	極低	級低
材質相容性	極適合金屬對金屬,可能會令ABS buna N/S,苯乙烯或 PVC 弱化或膨脹		極適合金屬對金屬潤滑,有可能會引 起, PEDM 橡膠軸封的膨脹		極佳的緣塑膠相容性, 適合於任何塑 膠與金屬的摩潤組合	



Synthetic Lubricants The SmartGrease Company

Nye Lubricants www.nyelubricants.com NyeOptical.com 杜特潤企業股份有限公司 Dulub Co., Ltd. www.dulub.com.tw

上海 tel: 86 - 21-3422 2041 fax: 86 - 21-3422 0094 深圳 tel: 86 -755-8395 3411 fax: 86 -755-8395 3464 台北 tel: 886- 2-2547 2346 fax: 886- 2-2547 5395 高雄 tel: 886- 7-536 5500 fax: 886- 7-536 9977





ISO 9001:2000 ISO 14001 ISO/TS-16949